


MATERIAL	GRAVA 6	% CaCO <sub>3</sub>	93.00%
TAMAÑO	1 1/2" A 1"	% SiO <sub>2</sub>	2.00%
PROCEDENCIA	BANCO CALERAS BERTRAN	IMPUREZAS	5.00%
<b>CARACTERISTICAS FISICAS</b>		<b>GRANULOMETRIA SIMPLIFICADA</b>	
MASA VOL SUELTA SECA	1303.7	ROCAS	MAYORES A 75 mm
MASA VOL MAXIMA SECA	---	GRUESA	19 a75 mm
CONTENIDO DE AGUA OPTIMO	---	MEDIANA	4.75mm a 19 mm
EXPANSIÓN	---	FINA	0.425mm a 4.75mm
VALOR RELATIVO DE SOPORTE (VRS)	---	LIMOS	0.075mm a 0.425mm
CAS	471-34-1	ARCILLAS	menores a 0.075mm

**CURVA GRANULOMETRICA**


MALLA	% RETENIDO	% PASA
1 1/2"	9.80%	100.00%
1 1/4"	34.25%	90.20%
1"	47.45%	55.95%
3/4"	8.50%	8.50%

Realizado bajo NMX-C-416-ONNCCE-2003